


# Denim - Hem

## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 40% solution dyed 60% space dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ NXT (35% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		3000 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Pool gewicht - Poleinsatzgewicht		576 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		367 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		5,7 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		3,1 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte		0,118 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		211.200/m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlloleneignung	EN 985	A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionstabilität	EN 986	≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 5-6
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,064 m <sup>2</sup> .K/W
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,10 <i>a</i> <sub>w</sub> Hz 125 250 500 1000 2000 4000 <i>a</i> <sub>w</sub> 0,01 0,00 0,06 0,12 0,26 0,31
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔL <sub>w</sub> = 24 dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanente - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangswaerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965	≤ 10° Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		7
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaats en verpakking - Abmessungen & Verpackung		60,96 x 60,96 cm (24" x 24") 6,69 m <sup>2</sup> /box - 20 boxes/pallet
<b>GUT-Prodís Number</b> Numéro GUT Prodís - Nummer GUT Prodís - GUT-Prodís Nummer		FC0D3A9C

We reserve all rights for technical improvements.



FLEXLOK